

**VOCI DI CAPITOLATO MICROVERLAY®**

<b>Art. lavorazione</b>	<b>Descrizione opera</b>	<b>Quantità indicativa prevista</b>	<b>Costo unitario</b>
<b>Art. 1 Preparazione del supporto</b>	In base al tipo e alle condizioni del supporto, la superficie andrà trattata in modo differente mediante levigatura, pallinatura o trattata con GROUT REMOVER gel acido Isoplam®. Eventuali crepe superficiali verranno ripristinate con IPM EPOXY KIT TIXO stucco tixotropico Isoplam®. Aspirazione delle polveri di risulta derivanti dalla preparazione del supporto.		
	Applicazione di VAPOR BARRIER barriera al vapore epossicementizia Isoplam® e rete in fibra di vetro Isoplam® in presenza di risalita di umidità o di disuniformità di assorbimento del supporto.  Applicazione a rullo o pennello di fondo aggrappante al quarzo DECO PRIMER FINISH Isoplam® in presenza di supporti ove non sia richiesta la posa di VAPOR BARRIER barriera al vapore epossicementizia Isoplam®.	1,50 kg/m <sup>2</sup>  0,150 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Art. 2 Microverlay®</b>	Applicazione prima mano del sistema microcemento: MICROVERLAY BASE o MEDIUM Isoplam®, miscelato con polimero acrilico MICROVERLAY LIQUID POLYMER Isoplam® e PLAM COLOR Isoplam® secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori Microverlay® Isoplam. A superficie asciutta, carteggiare con monospazzola Isoplam® e carta vetrata Isoplam®. Aspirazione delle polveri di risulta e pulizia. Applicazione seconda mano del sistema microcemento: MICROVERLAY BASE o MEDIUM Isoplam®, miscelato con MICROVERLAY LIQUID POLYMER Isoplam® e PLAM COLOR Isoplam® secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori MICROVERLAY® COLOR BOX Isoplam. A superficie asciutta, carteggiare con monospazzola Isoplam® e carta vetrata Isoplam®. Aspirazione delle polveri di risulta e pulizia. Applicazione mano di finitura MICROVERLAY MEDIUM o FINISH Isoplam®, a seconda della tipologia di finitura desiderata, miscelato con MICROVERLAY LIQUID POLYMER Isoplam® e PLAM COLOR Isoplam® secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori MICROVERLAY® COLOR BOX Isoplam®. A superficie asciutta, carteggiare con monospazzola Isoplam® e carta vetrata Isoplam®. Aspirazione delle polveri di risulta e pulizia.		
<b>Art. 3 Trattamento protettivo</b>	Applicazione in due mani di resina protettiva bicomponente al solvente PLAM POL Isoplam®, o resina all'acqua bicomponente PLAM POL WATER Isoplam®. La scelta del protettivo è molto importante e dipende dalla tipologia d'uso e dal traffico previsto. Applicazione di cera METALLIC WAX Isoplam® o PLAMPOLY WAX Isoplam®, cera poliuretana, mediante panno spandicera Isoplam®.	0,200 kg/m <sup>2</sup>  50 gr/m <sup>2</sup>	