

VOCE DI CAPITOLATO OXYDECOR® ZINC

Realizzazione di rivestimento decorativo che ricrea l'aspetto del ferro zincato

Pulizia del supporto e applicazione di **Deco Primer Finish** Isoplam® con rullo o pennello in ragione di ca 0,15 L/m². Applicazione di due mani di **Oxyzinc Powder** Isoplam® + **Oxyzinc Liquid** Isoplam® con rullo in ragione di ca 0,75 L/m² complessivamente.

Nebulizzazione irregolare di **Oxyzinc Oxidant** Isoplam® + **Oxyzinc Activator** Isoplam® in ragione di ca 0,17 L/m² con **Pompa per acidi** Isoplam®.

Applicazione, a rullo o spruzzo, del protettivo all'acqua **Oxyzinc Protection** Isoplam[®] in ragione di ca 0,14 L/m² oppure della resina protettiva poliuretanica **Plam Pol Water** opaca Isoplam[®] in ragione di ca 0,20 L/m².

Nel prezzo si comprende: la copertura delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura ed eventuali macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

D 1 - 1	:ام مغمم ما م	C /2.:
Per tot.	m² al costo di	€/m²+iva