

<b>Art. lavorazione</b>	<b>VOCI DI CAPITOLATO: ROCCE ARTIFICIALI ISOPLAM® descrizione opera</b>	<b>Quantità indicativa prevista</b>	<b>Costo unitario</b>
<b>Art. 1 Preparazione del supporto</b>	<p>A) SUPPORTO IN POLISTIROLO SAGOMATO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diluizione di Deco Bind 1:1,5 circa con acqua</li> <li>- preparazione della miscela di Plam Hardening + Deco Bind (già diluito) in rapporto 10:1 in peso circa</li> <li>- preparazione della pistola spray Hoppergun con ugello grosso</li> <li>- riempimento del serbatoio della pistola con la miscela e applicazione a spruzzo sul polistirolo (rinzafo).</li> </ul> <p>B) SUPPORTO METALLICO (STRUTTURA E PLAM BRICK NET OPPURE RETE ZINCATA SE A CONTATTO CON ACQUA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione schiuma poliuretanic per riempire e modellamento della stessa</li> <li>- diluizione di Deco Bind 1:1,5 in peso circa con acqua</li> <li>- preparazione della miscela di Plam Hardening + Deco Bind (già diluito) in rapporto 10:1 in peso circa</li> <li>- preparazione della pistola spray (hoppergun) con ugello grosso (deve spruzzare tanto materiale)</li> <li>- riempimento del serbatoio della pistola con la miscela e applicazione a spruzzo sul polistirolo (rinzafo).</li> </ul>		
<b>Art. 2 Plam Rock Isoplam®</b>	Miscelazione di PLAM ROCK Isoplam®, con impastatrice Isoplam® o trapano dotato di Mixer per malte Isoplam® e applicazione in spessori di almeno 3 cm per volta.		
	Lisciatura della superficie con Cazzuola Punta Tonda Isoplam®, fino ad ottenere la consistenza ideale per essere stampata.		
<b>Art. 3 Stampaggio</b>	Lavorazione o stampaggio con appositi Stampi Isoplam®, pre-trattati con PLAM LIQUID RELE, distaccante liquido Isoplam®, scelti dalla Direzione Lavori, in base al catalogo Muro Stampato Isoplam®.		
	Entro 8 - 18 ore, a seconda della temperatura, procedere a rifinire le incisioni create con gli Stampi Isoplam®, o a crearne di nuove, con l'ausilio del Kit correttore per muro stampato Isoplam®.		
<b>Art. 6 Colorazione</b>	Entro 1 -2 giorni colorazione della superficie mediante PLAM WAX cera naturale Isoplam®, o PLAM PAINT colorante acrilico Isoplam®, scelto dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori Isoplam®.		
<b>Art. 7 Protettivo</b>	<p>A) PER CONTATTO PERMANENTE CON ACQUA O BAGNOASCIUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare Plam Pool lucido (diluito con 5% di solvente Rali) Per ottenere un effetto opaco aggiungere 5% di Plam Opacizzante: Applicazione mediante pompa airless.</li> </ul> <p>B) PER ESTERNO NON COSTANTEMENTE A CONTATTO CON ACQUA O BAGNOASCIUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare 1 mano di Idrorep/S con pompa airless</li> <li>- applicare 1 mano di Plam Sealing/L con pompa airless</li> </ul> <p>C) PER INTERNO NON A CONTATTO CON ACQUA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare 2 mani di Plamacryl con rullo o airless</li> </ul>		