

<i>Art. lavorazione</i>	VOCI DI CAPITOLATO: MURO STAMPATO ISOPLAM[®] <i>descrizione opera</i>	<i>Quantità indicativa prevista</i>	<i>Costo unitario</i>
Art. 1 Preparazione del supporto	Rimozione meccanica di eventuali resine, cere, pitture, o sostanze che andrebbero ad ostacolare l'adesione di PLAM STONE intonaco stampato ISOPLAM [®] .		
	Lavaggio del supporto con idropulitrice ad alta pressione Isoplam [®] , al fine di rimuovere polveri e parti deboli in superficie.		
	Eventuali crepe e fessure dovranno essere riparate mediante l'utilizzo di Ipm Epoxy Kit Isoplam [®] stucco epossidico, o Deco Mortar Epox Tixo BI Isoplam [®] .		
Art. 2 Deco Primer Base[®]	Applicazione di fondo aggrappante DECO PRIMER BASE Isoplam [®] ove necessario, distribuito uniformemente su tutta la superficie con Rullo o Pennello Isoplam [®] .	100 gr/m ²	
Art. 3 Preparazione Plam Stone	Miscelazione di PLAM STONE malta stampata Isoplam [®] , con impastatrice o trapano dotato di mixer per malte Isoplam [®] .		
Art. 4 Applicazione Plam Stone	Applicazione prima mano rasata di PLAM STONE Isoplam [®] , con rete in fibra di vetro Isoplam [®] .		
	Applicazione seconda mano di malta stampabile PLAM STONE Isoplam [®] , fino a spessori di 20 mm, applicato in un unico strato con cazzuola Isoplam [®] .	12,5 Kg/m ² x cm	
	Staggiatura della superficie mediante l'utilizzo di specifica racla Isoplam [®] , al fine di distribuire in modo uniforme intonaco stampabile PLAM STONE Isoplam [®] .		
	Lisciatura della superficie con cazzuola punta tonda Isoplam [®] , fino ad ottenere una consistenza ideale per essere stampata.		
Art. 5 Stampaggio	Stampaggio con appositi Stampi o Rulli Isoplam [®] , pre-trattati con PLAM LIQUID RELE Isoplam [®] , scelti dalla Direzione Lavori, in base al catalogo Muro Stampato Isoplam [®] .		
	Entro 8 - 18 ore, a seconda della temperatura, procedere a rifinire le incisioni create con gli Stampi Isoplam [®] , o a crearne di nuove, con l'ausilio del Kit correttori per muro stampato Isoplam [®] .		
Art. 6 Colorazione	Entro 1 -2 giorni procedere con la colorazione della superficie mediante PLAM WAX cera naturale Isoplam [®] , o PLAM PAINT colore acrilico Isoplam [®] , scelto dalla direzione lavori in base alla cartella colori Isoplam [®] .		
Art. 7 Protettivo	Appena la superficie sarà completamente asciutta, applicare una mano di protettivo a base cera PLAM WAX incolore Isoplam [®] , oppure PLAMACRYLIC resina acrilica Isoplam [®] , o PLAM SEALING Isoplam [®] resina acrilica al solvente.	250 gr/m ²	