

ANTIACEITE PARA HORMIGÓN

Hidro / repelente al óleo para hormigón

DESCRIPCIÓN

Antiolio a impregnazione Isoplam[®] es un producto acrílico-siloxano repelente al aceite y repelente al agua a base de solvente.

Protege efectivamente los pavimentos de concreto penetrándolos.

CAMPOS DE EMPLEO

Se utiliza tanto en el sector industrial (suelos de hormigón en talleres, cobertizos ...) como comerciales (pisos de hormigón en tiendas y salas de exposición ...) que en civiles (pisos nublados de casas, suelos impresos al aire libre, suelos italianos Terrazzo™ ...).

Utilizado en superficies tratadas con Plam Densifier Isoplam[®] asegura la protección permitiendo que el producto alcance el grado apropiado de efectividad.

VENTAJAS

Aceite de impregnación Isoplam[®]:

- protege el piso de aceites, grasas, combustible diesel, eflorescencias de sal;
- gracias a su repelencia al agua, evita la formación de grietas y astillas debido a la penetración de agua durante las fases de congelación / descongelación;
- reduce los costos de mantenimiento del piso;
- facilita la limpieza ordinaria de la superficie;
- resiste los rayos UV;
- la permeabilidad al vapor de agua del sustrato no varía;
- penetrar el capilar en el soporte no crea una pátina brillante.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie del concreto debe estar madura (al menos 21 días), libre de suciedad, aceites, resinas, agentes antievaporación, ceras y eflorescencia. Repare cualquier grieta o fisura al menos tres días antes de aplicar el aceite de impregnación Isoplam[®].

En el caso de pisos que aún deben llevarse a cabo, siempre se recomienda utilizar Isoplam[®] Nylon como barrera de vapor y tela no tejida para evitar el aumento de la humedad.

El producto no cubre manchas o partes deterioradas.

Dependiendo de la suciedad, lave la superficie con Isoplam[®] Plam Super Cleaner desengrasante y enjuague bien, o con Apripori Isoplam[®] y enjuague bien con la ayuda de Isoplam[®] Neutra Clean Liquid.

Una vez que los residuos de agua de lavado se hayan eliminado por completo, permita que la superficie se seque durante al menos 24 horas antes de aplicar el aceite de impregnación Isoplam[®].

Proteja todas las piezas que no se deben tratar con nylon Isoplam[®]: el producto puede dañar vidrio, plástico y plantas.

APLICACIÓN

Mezcle bien el producto antes de usarlo para dispersar los ingredientes activos de manera uniforme. El producto no debe ser diluido y se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverización (baja presión max 0,5 bar) hasta impregnar uniformemente la superficie. El producto tonaliza el color del soporte. En presencia de soportes particularmente porosos aplicar una segunda capa de antioliol a impregnazione Isoplam® después de al menos 24 horas después de la primera capa: aplicaciones demasiado pronto puede hacer que el despegue el producto. La superposición puede causar un ligero oscurecimiento adicional de la superficie. Limpie el equipo con solvente. Antolio a impregnazione Isoplam® desarrolla repelencia al aceite y agua dentro de 5-6 horas y se completa en unos pocos días. Las superficies tratadas con aceite impregnable a prueba de aceite Isoplam® deben limpiarse con detergentes especiales.

notas:

Las temperaturas de uso deben estar entre 5 ° C y 35 ° C.

El soporte debe estar completamente seco: No aplique en exterior si llovió en las 24 horas anteriores o si se esperan lluvias en las próximas 24 horas.

No aplicar externamente con vientos fuertes para evitar el secado rápido del producto.

Siempre realice las pruebas antes de proceder con la aplicación del aceite de impregnación Isoplam®.

CONSUMO

El consumo indicativo es:

- en superficies porosas, impresas o en Italian Terrazzo™: 250-350 g / m².
- en superficies lisadas con fratasadoras (suelos nublados o industriales): 200-250 g / m².
- en superficies lisas o pulidas tratadas con Isoplam® Plam Densifier: 150-200 g / m².

ENVASES, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El aceite de impregnación Isoplam® se presenta en envases de 5 litros o 20 litros. Almacenar en recipientes cerrados en un lugar fresco y ventilado a temperaturas entre 5 ° C y 35 ° C. Si se almacena adecuadamente en sus envases originales, el producto se guardará durante aproximadamente 12 meses. Consulte la hoja de datos de seguridad antes de su uso.

IMPORTANTE

El producto ANTIOLIO A IMPREGNAZIONE está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores.

ANTIOLIO A IMPREGNAZIONE está destinado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten.