

CEMENT PRIMER

Imprimador cementoso.

DESCRIPCIÓN

Cemento Primer Isoplam® es una imprimación en polvo cementosa para aplicar al pavimento sobre soportes de cemento para fundición.

Es ideal base de enganche para revestimientos arquitectónicos en Italian Terrazzo® Isoplam®, paramentos de bajo espesor en Pavilux Overlay Isoplam® o en Plam Stampable Overlay Isoplam®.

VENTAJAS

Cement Primer Isoplam®:

- garantiza una excelente adherencia sobre sustratos de hormigón;
- se puede usarse tanto en interiores como en exteriores;
- es gris: también se puede llevar a cabo con grosores mínimos y con colores claros;
- sin que se note el imprimador;
- está libre de cloruros;
- También es adecuado para superficies mojadas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El sustrato debe cumplir con las normas UNI 11146 y UNI EN 206 y debe estar limpio, intacto y libre de contaminación (aceites, grasas, resinas, ceras ...) y debe ser rugoso y estar poroso mediante fresado, granallado o lavado a alta presión para obtener una buena adherencia.

Es necesario mojar la superficie abundantemente el día anterior a la colocación del Cemento Primer Isoplam® teniendo cuidado de eliminar cualquier agua estancada que pueda comprometer el enganche.

MEZCLA Y APLICACIÓN

Agregue a un envase de 20 kg de Cement Primer de 4,5 a 5,5 litros de agua y mezcle durante aproximadamente 3 minutos con un agitador de baja velocidad hasta obtener una consistencia homogénea. Aplique el producto obtenido en la superficie con una escoba de cerdas duras Isoplam® a un grosor de 1-2 mm. A continuación, aplique la mezcla deseada de inmediato "fresco en fresco". Si Cement Primer se seca demasiado rápido, se debe aplicar otra capa de producto.

Si se aplica la masa deseada cuando Cement Primer ya está seco, su adherencia al soporte se verá comprometida con el consiguiente desprendimiento.

Cemento Primer Isoplam® se aplica a temperaturas superiores a 5 ° C.

CONSUMO

Consumo de Cemento Primer Isoplam® varía según el sustrato (porosidad, materiales utilizados, etc.). Indicativamente el consumo puede variar de 1.4 a 2.0 kg / m².

ENVASES, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Cemento Primer Isoplam[®] se suministra en envases de 20 kg.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y ventilado con temperaturas no inferiores a 5 ° C y, si se almacena adecuadamente, está garantizado durante 6 meses.
Consulte la hoja de datos de seguridad antes de su uso.

IMPORTANTE

El producto CEMENT PRIMER está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores.

El producto CEMENT PRIMER está destinado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten.