

Art. lavorazione	VOCI DI CAPITOLATO: TERRAZZOVERLAY™ descrizione opera	Quantità indicativa prevista	Costo unitario
<b>Voce di capitolato generale</b>	Rivestimento a basso spessore (da 4 a 8 mm), levigato e lucidato, composto da Terrazzo Bond (legante liquido), Terrazzo Mix (polvere, white o gray), Marmo (a scelta in base alla cartella colori), Plam Color (a scelta in base alla cartella colori). Viene realizzato su sottofondo già esistente avente caratteristiche compatibili con la destinazione della pavimentazione.		
<b>Art. 1 Preparazione del supporto</b>	a) in presenza di sottofondo in calcestruzzo o cementizio, questo dovrà essere maturato per almeno 28 giorni. Fresatura o lavaggio con Idropulitrice ad alta pressione Isoplam®, al fine di rimuovere polveri ed eventuali residui di boiaccia presenti in superficie. Eventuali crepe e fessure dovranno essere riparate mediante l'utilizzo di IPM EPOXY KIT Isoplam® stucco epossidico. b) in presenza di piastrelle, queste dovranno essere levigate e stuccate. c) in presenza di supporto con umidità di risalita, applicare VAPOR BARRIER ISOPLAM®.		
<b>Art. 2 Applicazione del primer</b>	Applicazione di una due mani di primer d'aggancio epossidico SKYPRIMER, spatolato sulla superficie e spolverato a rifiuto con QUARZO ISOPLAM® in grana 0,6-1,2. Nel caso di applicazione di due mani, va interposta tra di esse la RETE IN FIBRA DI VETRO Isoplam®. Ad asciugatura completata rimuovere il quarzo in eccesso.	1 Kg/m <sup>2</sup> per mano	
<b>Art. 3 Terrazzoverlay™</b>	Preparazione dell'impasto in betoniera composto da:		
	TERRAZZO BOND	2,7 Kg/m <sup>2</sup> x cm	
	TERRAZZO MIX ○ Bianco / ○ Grigio	8,10 Kg/m <sup>2</sup> x cm	
	MARMO spaccato Isoplam® dimensioni ○ 1-3 mm ○ 3-5 mm colore ..... Colori scelti dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori Isoplam®.	12,5 Kg/m <sup>2</sup> x cm	
	PLAM COLOR colore ..... scelto dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori Isoplam®	0,03 Lt/m <sup>2</sup>	
	Stesura dell'impasto e successiva staggatura mediante staggia in alluminio e racla regolabile Isoplam® (se esterno rispettare il limite minimo di pendenza fissato all'1% per garantire il corretto deflusso delle acque superficiali).		
	Lisciatura della superficie mediante frattazzo in acciaio Isoplam®, applicando E-RED Isoplam® per evitare un'eccessiva evaporazione durante la lavorazione. Passaggio con RULLO PER STENCIL Isoplam® per rendere omogenea la superficie e nebulizzazioni di TERRAZZO BOND con Pompa Isoplam®.		
	Applicazione di un leggero telo di nylon per consentire la corretta stagionatura ed evitare il formarsi di fessurazioni.		
<b>Art. 4 Levigatura</b>	Levigatura della superficie dopo 4-6 giorni e stuccatura di eventuali piccoli fori con miscela di Terrazzo Bond e Terrazzo Mix.		
<b>Art. 5 Lucidatura</b>	Lucidatura della superficie se destinata in interno.		
<b>Art. 6 Protettivo</b>	Se in interno, applicazione di PLAM POLY WAX o METALLIC WAX Isoplam® con SPANDICERA Isoplam®.	0,05 Lt/m <sup>2</sup>	
<b>Art. 7 Manutenzione</b>	Per la pulizia ordinaria utilizzare WOW Isoplam®, detergente neutro da diluire in acqua. Periodicamente riapplicare una mano di PLAM POLY WAX o METALLIC WAX.		