

VAPOR BARRIER

Tricomponente epossimentizio ancorante

DESCRIZIONE

Vapor Barrier Isoplam® è un prodotto tricomponente epossimentizio a base acqua per la realizzazione di rasature prima dell'applicazione dei prodotti del sistema Microverlay™ Isoplam® (in presenza di supporti con umidità di spinta o in ceramica), del sistema Plam Spray Isoplam® (in presenza di supporti con umidità di spinta o in ceramica), del sistema Ghiaino Drenante Isoplam® (in presenza di supporti con umidità di spinta o in ceramica), dei sistemi resinosi a base epossidica o poliuretanica e di prodotti vernicianti in genere.

VANTAGGI

Vapor Barrier Isoplam®:

- è di facile utilizzo;
- è applicabile anche su supporti umidi;
- può essere sovraverniciabile con qualsiasi ciclo di resine (epossidiche, poliuretaniche, epossipoliuretaniche...) o autolivellanti;
- è un fondo ideale per realizzare rivestimenti impermeabilizzanti;
- è a base acqua: ha un basso impatto ambientale;
- è inodore: si può applicare anche in ambienti chiusi;
- costituisce barriera al vapore: risolve i problemi di umidità di risalita (resiste alla controspinta d'acqua);
- aderisce anche su superfici in cemento molto lisce e non stagionate, su pietre naturali, mattoni, ceramiche, marmo...;
- è un eccellente promotore di adesione;
- è un uniformante di assorbimento per cicli che prevedano l'impiego di resine;
- utilizzando le sole componenti A e B si ottiene una pittura completamente atossica destinata al contatto con sostanze alimentari e acqua potabile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito da olii, resine, sporco, cere, efflorescenze, boiacche e deve presentarsi ben coeso e non friabile. Eventuali sostanze estranee preesistenti sulla superficie andranno rimosse mediante carteggiatura, fresatura, sabbatura, pallinatura e idrolavaggio.

Eventuali buche, fori, cavillature ecc. andranno riparate caricando Vapor Barrier Isoplam® con Quarzo fine Isoplam®.

Eventuali ristagni d'acqua andranno rimossi.

APPLICAZIONE

Preparazione della miscela.

Vapor Barrier Isoplam® è fornito nei tre componenti predosati che vanno uniti al momento dell'utilizzo.

Aggiungere il comp. B al comp. A e mescolare bene con trapano a basso numero di giri fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere lentamente, sempre mescolando, il comp. C finchè non si sarà ottenuto un impasto uniforme (mescolare per circa 3 minuti). Il prodotto così ottenuto può essere usato tale e quale o caricato fino a un massimo del 30% con Quarzo fine Isoplam® o diluito fino a un 10% con acqua.

Il prodotto va applicato, rasandolo per mezzo di una spatola, in due strati sottili, avendo cura di far asciugare il prodotto tra una stesura e l'altra come indicato in tabella. Nel primo strato si può prevedere l'inserimento della Rete in fibra di vetro Isoplam® senza sovrapposizioni.

Pulire gli strumenti di lavoro con acqua prima possibile.

INFORMAZIONI TECNICHE

	Comp. A	Comp. B	Comp. C
Aspetto e colore	Pasta grigia	Liquido bianco	Polvere bianca
Aspetto e colore dell'impasto	Pasta biancastra		
Rapporto d'impasto	4	4	9
Massa volumica (normativa EN 2811-1)	1,75±0,05 Kg/Lt	1,00±0,05 Kg/Lt	1,35±0,05 Kg/Lt

<i>Caratteristiche del prodotto e lavorabilità</i>	
Massa volumica (normativa EN 2811-1)	1,60±0,10 Kg/Lt
Durata impasto lavorabile a 20°C	Ca 60÷80 minuti
Spessore applicazione	Ca 0,5 mm (in due mani)
Essiccazione fuori tatto	Ca 10÷12 ore
Tempo di attesa per applicazione tra una mano e l'altra	Ca 24 ore
Essiccazione completa	Ca 7÷10 giorni
Temperatura di applicazione	+10°C÷+35°C
Applicazione	Manuale
<i>Caratteristiche prestazionali</i>	
<i>Prestazione prodotto</i>	
Classe e tipologia (normativa EN 1504-2)	C PI-MC-IR-PR
Permeabilità al vapore acqueo (normativa EN 7783-1)	Sd<5 m – classe I
Prova di aderenza (normativa EN 1542)	≥1,5 MPa
Assorbimento d'acqua per capillarità (normativa EN 1062-3)	w < 0,01 Kg/mq·h0,5
Resistenza all'abrasione (normativa EN 5470-1)	80 mg
Permeabilità alla CO2 (normativa EN 1062-6)	Sd >50 m
Resistenza termica – temperatura d'esercizio	-30°C÷+90°C
Sostanze pericolose (normativa EN 1504-2)	Conforme nota in ZA.1

I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, umidità, supporto.

CONSUMI

I consumi variano in base alle condizioni del supporto, al modo di applicazione e allo scopo di utilizzo.
Se utilizzato come primer di aggancio il consumo va da 0,7 kg a 1 kg per mq.
Se utilizzato come barriera al vapore il prodotto va applicato in due strati e il suo consumo complessivo va da 1 kg (senza Rete in fibra di vetro Isoplam®) a 1,5 kg per mq (con Rete in fibra di vetro Isoplam®).

CONFEZIONE, STOCCAGGIO E SICUREZZA

Vapor Barrier Isoplam® è fornito in confezioni da Kg 17 (A+B+C).
Conservare a temperatura tra 10°C e 35°C. Teme il gelo.
La scadenza del prodotto è riportata sulla confezione: le ultime sei cifre del numero di lotto indicano mese ed anno.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Rev. del 27/11/2020



I prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.