

Arbeitsausführung	ARBEITSBESCHREIBUNGEN FÜR STEMPELPUTZ ISOPLAM [®]	Abgewartete Quantität	Stückkost
Art. 1 Vorbereitung der Arbeitsoberfläche	Mechanische Entfernung eventueller Harze, Wachse, Anstrichstoffe oder Substanzen, die die Haftung von PLAM STONE [®] behindern würden.		
	Waschen der Abstützung mit Hochdruckreiniger Isoplam [®] , um Stäube und schwache Teile auf der Oberfläche zu entfernen.		
	Eventuelle Risse müssen durch Ipm Epoxy Kit Isoplam [®] oder Deco Mortar Epox Tixo BI Isoplam [®] restauriert werden .		
Art. 2 Deco Primer Base[®]	Auftragen der Grundierung DECO PRIMER BASE Isoplam [®] , wo nötig, regelmäßig verteilt über der ganzen Oberfläche mit Rolle oder Pinsel Isoplam [®] .	100 gr/m ²	
Art. 3 Plam Stone Vorbereitung	Mischung von PLAM STONE Isoplam [®] , mit Betonmischmaschine oder Bohrmaschine mit Mixer für Mörtel Isoplam [®] .		
Art. 4 Plam Stone Auftragen	Auftragen der ersten kahlen Schicht von PLAM STONE Isoplam [®] , mit Fiberglasgitter Isoplam [®] .		
	Auftragen der zweiten Schicht des geprägenden Mörtels PLAM STONE Isoplam [®] , bis Stärken von 20 mm, in einer einzelnen Schicht mit Fugenkelle Isoplam [®] aufgetragen.	12,5 Kg/m ² x cm	
	Walzen der Oberfläche durch eine spezifische Reikel Isoplam [®] , um den geprägenden Verputz PLAM STONE Isoplam [®] regelmäßig zu verteilen.		
	Glättung der Oberfläche durch Fugenkelle mit runder Spitze Isoplam [®] , um die ideale Konsistenz für das Prägen zu erreichen.		
Art. 5 Prägen	Prägen mit geeigneten Prägungen oder Rollen Isoplam [®] , vorbehandelt mit PLAM LIQUID RELE Isoplam [®] , nach dem Katalog Stempelputz Isoplam [®] von der Bauaufsicht gewählt.		
	Innerhalb 8/18 Stunden, je nach der Temperatur, fein arbeiten die Einschnitte erschafft durch die Prägungen Isoplam [®] , oder erschaffen neue, unter Zuhilfenahme des Kits für Stempelputz Isoplam [®] .		
Art. 6 Färbung	Innerhalb 1-2 Tage färben die Oberfläche mit PLAM WAX, naturelles Wachs Isoplam [®] , oder PLAM PAINT, Acrylfarbe Isoplam [®] , von der Bauaufsicht gewählt nach der Farbkarte Isoplam [®] .		
Art. 7 Schutzbehandlung	Sobald die Oberfläche vollständig trocken ist, auftragen eine Schutzschicht basierend auf farblosem Wachs PLAM WAX Isoplam [®] , oder PLAMACRYLIC, Acrylharz Isoplam [®] , oder PLAM SEALING Isoplam [®] , Acrylharz auf Lösungsmittelbasis.	250 gr/m ²	