

OXYDECOR[®] RUST

Metallische Anstrichfarben mit “Corten Stahl” Effekt

BESCHREIBUNG

Oxydecor[®] Rust Isoplam[®] ist eine spezielle Dekorschicht, die den “Corten Stahl” Effekt sowohl für das Aussehen als auch für Berührung nachbildet. Es ist sowohl für den Innen- als auch den Außengebrauch geeignet.

Oxydecor[®] Rust tropft oder färbt nicht.

Es darf mit einer Schicht von Deco Primer Finish Isoplam[®] auf Beton-, Trockenbauwände-, Holz-, Plastik-, Mörtel-Oberflächen verwendet.

Auf Metallflächen ist es notwendig, die Oberfläche zu reinigen und eine Schicht von Rostschutzmittel anzuwenden (bitte Plamfix79 Isoplam[®] Epoxid Primer für schwierige Oberflächen benutzen).

Zur Applikation auf sehr poröse Wänden, soll man diese Oberfläche mit einer Schicht von Deco Primer Finish Isoplam[®] bearbeiten.

EINSATZ

- Schützen Sie alle angrenzenden Flächen und Gegenstände, die nicht mit Oxyrust Isoplam behandelt werden sollen, mit Ricambio Polietilene Isocolor.
- Tragen Sie Deco Primer Finish mit einer Rolle auf.
- Tragen Sie nach dem vollständigen Trocknen Oxyrust Primer mit einer Rolle auf.
- Oxyrust Paint kann mit einem Pinsel oder Spachtel aufgetragen werden.
- Tragen Sie die erste Schicht Oxyrust Paint auf, lassen Sie sie trocknen und tragen Sie dann die zweite Schicht auf. Es ist wichtig, dass die zweite Schicht in gleichmäßiger Dicke aufgetragen wird, damit sie gleichmäßig trocknet.
- Sprühen Sie nach dem Auftragen der zweiten Schicht Oxyrust Oxidant in unregelmäßigen Abständen auf.
- Wenn Oxyrust Oxidant trocken oder fast trocken ist, sprühen Sie Oxyrust Activator auf und vernebeln Sie ihn gleichmäßig (das Tragen von Schutzhandschuhen und einer Schutzbrille wird empfohlen).
- Der Oxidationsgrad kann durch mehrmaliges Sprühen auf die bereits behandelte Oberfläche erhöht werden.
- Wenn der Untergrund vollständig trocken ist, tragen Sie eine Schicht Oxyrust Protection Final Protector auf, der den Oxidationseffekt blockiert und eine einfache Reinigung ermöglicht. Alternativ empfehlen wir für einen besseren Schutz auch im Innenbereich die anschließende Anwendung einer Schicht Plam Pol Water Mono Matt.
- Reinigen Sie die Ausrüstung sofort mit Wasser.
- Bitte beachten Sie, dass Flecken, Tropfen, Farbunterschiede und Schatten natürliche Produktionseigenschaften sind.

Hinweis: Für Anwendungen im Außenbereich, bei Oberflächen, die Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt sind, sowie in Badezimmern empfehlen wir, die Oberfläche mit zwei Schichten Plam Pol Shower Matt zu schützen. Bitte beachten Sie, dass die gewählten Schutzmittel die Farbe etwas abdunkeln.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

OXYRUST PAINT

VORBEITUNG:	Gebrauchsfertig, vor der Verwendung mischen
ANWENDUNG:	Pinzel oder Spatel.
VERPACKUNG:	Töpfen mit Lt 1, Lt 5, Lt 15
ERTRAG (auf eine ebene Fläche):	Mit 1 L ist es möglich, ca. 1,50-2,00 m ² für die insgesamt 2 Schichten zu behandeln.
LAUFZEIT:	24 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
REINIGUNG:	Wasser
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	von +5°C bis +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
VORSICHTSMASSNAHMEN:	Direkten Kontakt vermeiden. Mit Wasser und Seife waschen.
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

OXYRUST OXIDANT

VORBEREITUNG:	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG:	Spray
VERPACKUNG:	Packung mit 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
ERTRAG:	Mit 1 Lt kann man zirka 8-10 mq anwenden.
LAUFZEIT:	12 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	von +5°C bis +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
EIGENSCHAFTEN:	leicht irritierend und korrosiv
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

OXYRUST ACTIVATOR

VORBEREITUNG:	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG:	Spray
VERPACKUNG	Packung mit 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
ERTRAG:	Mit 1 Lt kann man zirka 6-8 mq anwenden.
LAUFZEIT:	24 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	da +5°C a +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
EIGENSCHAFTEN:	leicht irritierend und korrosiv
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

OXYRUST PROTECTION

VORBEREITUNG:	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG:	Mit Roller, Pinsel oder Spray
VERPACKUNG	Packung mit 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
ERTRAG:	Mit 1 Lt kann man zirka 5-7 mq anwenden
LAUFZEIT:	24 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	da +5°C a +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
EIGENSCHAFTEN:	Produkt auf Wasserbasis
SICHERHEIT:	nicht entzündbar



WICHTIG

Die Produkte OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sind formuliert zur Verwendung wie angegeben. Die in diesem Datenblatt enthaltene Informationen basieren auf die beste praktische Erfahrungen, die in Labor entnommen werden.
Der Kunde ist verantwortlich, dass das Produkt für die Endbestimmung geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unrichtigen Anwendungen. Es wird empfohlen, immer Tests an kleinen Flächen bevor der Anwendung durchzuführen. Daten können jederzeit ändern. Diese Datenblatt ersetzt und annulliert die vorherige.
Die Produkte OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sind für die gewerbliche Verwendung. Isoplam Srl periodisch organisiert Kursen für den Kunden. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.