

AUSSCHREIBUNGSTEXTE PAVILUX SABLEE

Herstellung von geschliffenen Isoplam®-Schleifbeschichtungen

ASorgfältige Reinigung und Rauheit des vorhandenen Bodens in gereiftem Cls und hergestellt nach UNI EN 206-1.

Auftragen der Aufhängegrundierung Cement Primer Isoplam® mit Isoplam® Besen oder Skyprimer Isoplam® mit Klopam und mit Isoplam® Quarz bestäubt.

Ausrollen, in einer Dicke von ca. 2-3 cm, des Teigs von Pavilux Overlay Cemento Isoplam® in einer Dicke von ca. 20 kg/m²/cm und Verarbeitung mit Staggia Isoplam®.

Manuelles Aufschruppen des frischen Teigs mit Hilfe von Isoplam® Magnesiumbrett oder mit Hilfe einer mechanischen Abzechermaschine.

Auftragen von Plam Hardening Isoplam®-Kärtung in einer Höhe von ca. 4 kg/m² gemäß der von der Bauleitung gewählten Farbe gemäß der Isoplam®-Farbkarte, Einbettung in die cls mit einer mechanischen Isoplam®-Fleißmaschine und Glättung.

Eventuelle Ausführung der Kontrollfugen mit Isoplam®-Diamantscheibe (falls zuvor keine Schleiffugen angebracht wurden), wobei darauf zu achten ist, dass die bereits vorhandenen auf dem Boden an die Oberfläche gebracht werden.

Schleifen und Bürsten (für den Außenbereich) oder Polieren (für den Innenbereich).

Anwendung von Schutzwachs Plam Poly Wax oder Metallic Wax Isoplam®. Wenden Sie sich an das Isoplam® Technical Office, um das am besten geeignete Produkt zu wählen.

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen.

Für tot. m² zum Preis von €/m²+MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding