

SPEZIFIKATIONSPOSTEN PLAM CEM DRAIN

Realisierung von durchgehendem Belag aus Drainage-Konglomerat

Vorbereitung des Untergrunds mit verdichteten und stabilisierten Zuschlagstoffen.

Verlegung von Isoplam[®] **Vliesstoff** und darauf eine Schicht aus sauberem und verdichtetem Granulat, deren Dicke (von 20 bis 45 cm) je nach erforderlicher Drainagefähigkeit und Verwendungszweck des Bodenbelags variiert.

Realisierung von Schalungen und eventuelle Anwendung von verzinkten Blechen oder anderen Materialien, um Kontrollfugen zu bilden.

Lieferung von grauem oder farbigem Drainagebeton, der je nach Verwendungszweck und Drainageklasse ausgewählt wird.

Auftragen des Drainagebetons manuell mit der **Aluminium-Richtlatte** Isoplam[®] oder mechanisiert mit der **Vibrationsrichtlatte** Isoplam[®] für eine Dicke von 10 bis 20 cm, je nach Verwendungszweck der Oberfläche.

Manuelle Bearbeitung der Oberfläche mit dem Isoplam[®] **Frattazzo** oder der Isoplam[®]- **Mechanischen Glättermaschine**.

Mögliche Ausführung der Kontrollfugen vor Ort oder mit der Isoplam[®] Fugenschneidemaschine mit Isoplam[®] Diamantscheibe.

Auftragen der Isoplam[®] **Anti-Verdunstungsbehandlung** in einer Menge von ca. 0,2 l/m² zum Schutz des Bodenbelags vor schnellem Austrocknen

Im Preis inbegriffen sind: die Abdeckung der von den Arbeiten nicht betroffenen Teile, die Lieferung und der Transport von Materialien zur Baustelle, die Ausrüstung und eventuelle Maschinen zur Ausführung der Arbeiten.

Insgesamt. m², für eine Dicke von cm, zum Preis von €/m² + MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy

Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it

Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.

Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding