

AUSSCHREIBUNGSTEXTE PLAM RESIN DRAIN

Herstellung einer Außen-/Innenverkleidung aus drainierendem Kies aus Harzstein

Sorgfältige Reinigung des vorhandenen Bodens aus gereiftem Beton und hergestellt nach UNI EN 206-1.

Bei Vorhandensein von aufsteigender Feuchtigkeit zwei Lage chemische Dampfsperre Vapor Barrier Isoplam® (in einer Menge von 1,5 kg/m²) mit dazwischenliegendem Isoplam®-Glasfasernetz auftragen.

Oder Anwendung von Skyprimer Isoplam® (im Verhältnis von ca. 1,1 kg/m²) Zweikomponenten-Epoxyd, das mit Quarz 0,6-1,2 Isoplam® (im Verhältnis von ca. 3 Kg/m²) bestäubt und getrocknet wird.

Ausrollen mit Staggia Isoplam®, in einer Dicke von 1 bis ca. 3 cm, des Teigs von Epoxy Drain Isoplam® (1 kg/m²/cm dick) + gewaschener und getrockneter Marmorkörner (15 kg/m²/cm dick), ausgewählt von der Bauleitung gemäß der Isoplam®-Granulat.

Glätten der Oberfläche mit Isoplam®-Stahlplatte, die während der Verarbeitung mit Isoplam®-Epoxydverdünner behandelt wird, oder mit Isoplam®-Glätter mit PVC-Scheibe oder montierten Isoplam®-PVC-Spateln.

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen.

Für tot. m² zum Preis von €/m²+MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding