

AUSSCHREIBUNGSTEXTE SCHABLONE SPRAY

Herstellung einer besprühten Außenverkleidung mit Isoplam®-Schablonentextur

Gründliche Reinigung des vorhandenen Bodens aus gereiftem Stahlbeton, hergestellt nach UNI EN 206-1.

Bei Vorhandensein von aufsteigender Feuchtigkeit zwei Lage chemische Dampfsperre Vapor Barrier Isoplam® (in einer Menge von 1,5 kg/m²) mit dazwischenliegendem Isoplam®-Glasfasernetz auftragen.

Anwendung von Skyprimer Isoplam® (im Verhältnis von ca. 1,1 kg/m²) Zweikomponenten-Epoxyd, das mit Quarz 0,6-1,2 Isoplam® (im Verhältnis von ca. 3 kg/m²) gewaschen und getrocknet wird.

Auftragen der Grundierung bestehend aus Plam Hardening Isoplam® Pulver (in einer Höhe von ca. 4 kg/m²), gemischt mit flüssigem Deco Bind Isoplam®-Bindemittel (im Verhältnis von ca. 0,4 L/m²), gleichmäßig auf der Oberfläche mit Isoplam®-Stahlschnecke geschliffen, bis eine geeignete Dicke gemäß der von der Bauleitung gemäß der Farbkarte Isoplam® gewählten Farbe erreicht ist.

Schleifen mit Isoplam® Monobürste.

Ausrollen von Isoplam®-Papierschablonen, ausgewählt von der Bauleitung auf der Grundlage des Isoplam®-Schablonenkatalogs, mit Isoplam®-Schablonenrolle.

Auftrag der Deckschicht bestehend aus Plam Hardening Isoplam® Pulver (in einer Ra. 3 kg/m²) gemischt mit Deco Bind Isoplam® Flüssigbindemittel (in einer Höhe von ca. 0,3 L/m²), gleichmäßig auf die Oberfläche mit einer Isoplam®-Sprühpistole gesprüht, bis eine geeignete Dicke gemäß der von der Bauleitung gemäß der Farbkarte Isoplam®-Farbkarte gewählt wird.

Entfernen der Papierschablone und Reinigung der Oberfläche.

Anwendung des transparenten Schutzmittels Idrorep/A oder Plam Sealing Water mit Isoplam® Roller oder Isoplam® Airless Pump. Wenden Sie sich an das Isoplam® Technical Office, um das am besten geeignete Produkt zu wählen.

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen.

Für tot. m² zum Preis von €/m²+MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding