

AUSSCHREIBUNGSTEXTE SKYGRIP

Realizzazione di rivestimento esterno a basso spessore (3 mm) con effetto nuvolato materico

Gründliche Reinigung des vorhandenen Bodens aus gereiftem Stahlbeton, hergestellt nach UNI EN 206-1.

Bei Vorhandensein von aufsteigender Feuchtigkeit zwei Lage chemische Dampfsperre Vapor Barrier Isoplam® (in einer Menge von 1,5 kg/m²) mit dazwischenliegendem Isoplam®-Glasfasernetz auftragen.

Anwendung von Skyprimer Isoplam® (im Verhältnis von ca. 1,1 kg/m²) Zweikomponenten-Epoxid, das mit Quarz 0,6-1,2 Isoplam® (im Verhältnis von ca. 3 kg/m²) gewaschen und getrocknet wird.

Auftrag der ersten Schicht bestehend aus Plam-Härtungspulver Isoplam® (in Höhe von ca. 1,5 kg/m²), gemischt mit flüssigem Bindemittel Skybond Isoplam® (in Höhe von ca. 0,4 L/m²), gleichmäßig auf der Oberfläche mit Isoplam®-Stahl-Stahlaufstrich, bis eine geeignete Dicke gemäß der von der Bauleitung gemäß der Isoplam®-Farbkarte gewählten Farbe erreicht wird.

Auslegen der zweiten Hand bestehend aus Plam Hardening Isoplam® Pulver (in Höhe von ca. 1,4 kg/m²), gemischt mit Skybond Isoplam® Flüssigbinder (in Höhe von ca. 0,3 L/m²), gleichmäßig auf der Oberfläche mit Isoplam®-Stahlfutter rasiert und mit Squeegee Isoplam® versehen.

Bearbeitung und Glätten mit der mechanischen Isoplam®-Fräsmaschine mit montierten Schruppen oder verzinkter Isoplam®-Scheibe und mit Hilfe von Antiverdampfungsmitteln und Red Isoplam®, um dem schnellen Austrocknen der Oberfläche entgegenzuwirken.

Schleifen mit Isoplam® Monobürste mit Isoplam® Schleifpapierscheibe in Körnung 120.

Ausführung etwaiger Kontrollfugen durch Wiederversetzen des in der darunter liegenden Oberfläche vorhandenen Lagers und Abdichtung mit farbigem Isoplam®-Silikon.

Anwendung des transparenten Isoplam®-Schutzes: Wenden Sie sich an die technische Abteilung von Isoplam®, um das am besten geeignete Produkt zu wählen.

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen.

Für tot. m² zum Preis von €/m²+MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding