

TERRAZZOVERLAY™ SPEZIFIKATIONSARTIKEL

Herstellung von Innen-/Außenverkleidungen mit geringer Dicke (4-8 mm), geglättet mit mikrovenezianischem Effekt

Gründliche Reinigung geeigneter vorhandener Stützen.

Einbau der schleifbaren **Plam-Profilprofile** Isoplam[®] zur Schaffung von Kontrollfugen, die bestehende auf dem Estrich an die Oberfläche bringen.

Anwendung von **Deco Epox W Bi** Isoplam[®] als absorbierendes Ausgleichsmittel für den Untergrund.

Auftragen von **Skyprimer** Isoplam[®] (mit einer Menge von ca. 1 kg/m²), zweikomponentigem Epoxidharz, bestäubt mit **Quartz** 0,6-1,2 Isoplam[®] (mit einer Menge von ca. 3 kg/m²), gewaschen und getrocknet.

Auftragen der **Terrazzo Bond** Isoplam[®]-Mischung (0,41 L/m²/mm Dicke) + **Terrazzo Mix** Isoplam[®] (0,82 kg/m²/mm Dicke) + **Marmor** in einer Dicke von 6 bis 10 mm, definiert mit einer verstellbaren Isoplam[®]-Klinge (1,08 kg/m²/mm dick), von der Betriebsleitung anhand der Isoplam[®]-Farbkarte und der Isoplam[®]-Granulatprobe ausgewählt und mit Isoplam[®] Staggia verarbeitet.

Glätten Sie die Oberfläche mit einer Isoplam[®]-Stahlkelle und tragen Sie **E Red** Isoplam[®] auf, um eine übermäßige Verdunstung während der Verarbeitung zu vermeiden.

Homogenisierung der Oberfläche mit Isoplam[®] Schablonenroller.

Schleifen Sie die Oberfläche mit einem Isoplam[®]-Schleifgerät, führen Sie Isoplam[®]-Schleifscheiben durch und füllen Sie alle kleinen Löcher.

Polieren der Oberfläche mit Isoplam[®]-Polierscheiben für einen glänzenden Inneneffekt oder Bürsten mit Isoplam[®]-Bürstenscheiben für einen rutschfesten Außeneffekt.

Anwendung von Isoplam[®] Protective: Wenden Sie sich an das technische Büro von Isoplam[®], um das am besten geeignete Produkt auszuwählen.

Im Preis inbegriffen sind: der Schutz der von den Arbeiten nicht betroffenen Teile, die Lieferung und der Transport von Materialien zur Baustelle, die Ausrüstung und Maschinen zur Ausführung der Arbeiten.

Insgesamt. m² zum Preis von €/m² + MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding