

VOCE DI CAPITOLATO PAVILUX SABLEE

Realizzazione di rivestimento a basso spessore levigato Isoplam[®]

Accurata pulizia e irruvidimento del fondo esistente in cls stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

Applicazione del primer d'aggancio **Cement Primer** Isoplam[®] con **Scopa** Isoplam[®] o **Skyprimer** Isoplam[®] con frattazzo e spolverato con **Quarzo** Isoplam[®].

Stesura, in spessore di ca 2-3 cm, dell'impasto di **Pavilux Overlay Cemento** Isoplam[®] in ragione di ca 20 Kg/m²/cm di spessore e lavorazione con **Staggia** Isoplam[®].

Sgrossatura manuale dell'impasto fresco con l'ausilio di **Tavola in magnesio** Isoplam[®] o per mezzo di **Frattazzatrice Meccanica**.

Applicazione a spolvero di corazzante **Plam Hardening** Isoplam[®] in ragione di ca 4 Kg/m² secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella colori** Isoplam[®], incorporazione al cls mediante Frattazzatrice Meccanica Isoplam[®] e lisciatura.

Eventuale esecuzione dei giunti di controllo con **Disco diamantato** Isoplam[®] (nel caso in cui non fossero stati preventivamente applicati giunti levigabili) avendo cura di riportare in superficie quelli preesistenti sul fondo.

Levigatura e spazzolatura (per esterno) o lucidatura (per interno).

Applicazione cera protettiva **Plam Poly Wax** o **Metallic Wax** Isoplam[®]. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam[®] per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy

Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it

Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.

Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding