

VOCE DI CAPITOLATO PAVIMENTO STENCIL

Realizzazione di pavimentazione esterna in calcestruzzo con texture stencil Isoplam®

Preparazione del fondo con stesura di **Nylon Isoplam®**, **Tessuto non tessuto Isoplam®**, **Fascia perimetrale Isoplam®**, **Distanziatori** per rete Isoplam® e idonea rete e posa di pavimento monolitico continuo in cls di spessore min 8 cm, secondo UNI EN 206-1 e UNI 11146, additivato con accelerante di presa **Coldpav Isoplam®** o ritardante di presa **Hotpav Isoplam®** in ragione di ca 1,2 L ogni 100 Kg di cemento e con **Fibre in polipropilene Isoplam®** in ragione di ca 0,6 Kg/m³ di cls.

Stesura manuale del cls con **Staggia in alluminio Isoplam®** o meccanizzata con **Staggia vibrante Isoplam®**.

Sgrossatura manuale del calcestruzzo fresco con l'ausilio di **Tavola in magnesio Isoplam®**.

Applicazione a spolvero di corazzante **Plam Hardening Isoplam®** in ragione di ca 2 Kg/m², secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella colori Isoplam®** per la colorazione della fuga del disegno, e incorporazione al cls mediante **Tavola in magnesio Isoplam®**.

Stesura di **Stencil Isoplam®**, scelto dalla Direzione Lavori in base al **Catalogo Stencil Isoplam®**, con **Rullo per stencil Isoplam®**.

Applicazione a spolvero di corazzante **Plam Hardening Isoplam®** in ragione di ca 2,5 Kg/m², secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori per la colorazione del disegno, e lisciatura mediante **Tavola in acciaio Isoplam®**.

Eventuale applicazione di distaccante in polvere **Plam Rele Isoplam®** secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella colori Isoplam®**, in ragione di ca 0,15 Kg/m², oppure distaccante liquido incolore **Plam Liquid Rele per pavimenti Isoplam®**, in ragione di 0,2 L/m², e stampaggio mediante **Stampi Isoplam®** scelti dalla Direzione Lavori.

Rimozione della matrice Stencil.

Idrolavaggio della superficie con detergente **Plam Dust Cleaner Isoplam®** e impiego di **Monospazzola con Disco spugna bianco Isoplam®**.

Esecuzione dei giunti di controllo con **Disco diamantato Isoplam®**.

Applicazione di resina trasparente antimacchia **Plam Sealing/L** o **Plam Sealing/S Isoplam®**. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del protettivo più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding