

DECO PRIMER PLUS

Imprimación uniformadora de absorción

DESCRIPCIÓN

Deco Primer Plus Isoplam[®] es un promotor de adherencia monocomponente al cuarzo, a base de agua, que se utiliza ampliamente como imprimación antes de la aplicación de los productos de los sistemas Microoverlay[®], Oxydecor y Plamina en presencia de soportes cerámicos u otros revestimientos, recrecidos y autonivelantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Deco Primer Plus se puede aplicar sobre:

- cerámica;
- hormigón;
- ladrillos;
- piedras naturales;
- revoques cementicios o de yeso;
- cartón yeso;
- madera;
- aluminio y metales en general;
- plástico y PVC.

VENTAJAS

Deco Primer Plus:

- está listo para usar;
- puede utilizarse tanto en aplicaciones interiores como exteriores, en paredes y pavimentos;
- tiene un contenido muy bajo de VOC;
- no es inflamable;
- se adhiere a múltiples tipos de soportes;
- uniforma la absorción en sistemas que prevean el uso de enlucidos cementicios;
- es de aplicación fácil y rápida.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- **Sobre revoque:** el soporte debe estar curado, seco y limpio de aceites, resinas, suciedad, ceras, eflorescencias y lechadas, además de presentar buena cohesión y no ser friable. Cualquier sustancia extraña preexistente en la superficie deberá eliminarse mediante lijado, fresado, chorro de arena, granallado o hidrolavado.
- **Sobre madera:** el soporte debe lijarse ligeramente; las pinturas antiguas descascaradas deben eliminarse; los barnices bien adheridos a la madera deben rugosificarse ligeramente mediante un lijado suave; cualquier rastro de resina debe eliminarse con Iso Nitro Isocolor[®]. El polvo debe eliminarse cuidadosamente y cualquier agujero debe rellenarse con masilla.
- **Sobre cerámica:** las juntas entre baldosas deben rellenarse y la superficie debe lijarse. El polvo debe eliminarse cuidadosamente.
- **Sobre superficies galvanizadas de aluminio o metálicas:** la superficie debe desengrasarse y eliminarse cualquier rastro de oxidación.
- **Sobre superficies de PVC:** la superficie debe lijarse ligeramente y limpiarse cuidadosamente.

APLICACIÓN

Deco Primer Plus está listo para usar y debe mezclarse cuidadosamente.
 Aplicar una capa del producto con rodillo o brocha y dejar secar.
 Limpiar las herramientas de trabajo con agua lo antes posible.
 La aplicación del revestimiento deberá realizarse después del secado completo de Deco Primer Plus.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto	Líquido denso
Color	Blanquecino
Granulometría de los áridos contenidos	Inferior a 0,30 mm
Peso específico	1,05
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y +35°C
Tiempo de secado a +23°C y H.R. 50%	Aprox. 60 minutos

CONSUMO

Deco Primer Plus tiene un consumo comprendido entre 0,1 y 0,15 L/m² (1 L de producto cubre aproximadamente 8 m²), según el grado de absorción del soporte y las condiciones ambientales.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Deco Primer Plus se suministra en envases de 5 L.
 En sus envases originales y sellados, almacenado en un lugar cerrado y protegido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35°C, se mantiene inalterado durante al menos 12 meses desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día).
 Proteger del hielo.

SEGURIDAD

Deco Primer Plus Isoplam® es un producto destinado exclusivamente a uso profesional.
 Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

IMPORTANTE

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso al que se destina. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados derivados de aplicaciones incorrectas. Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos pueden modificarse en cualquier momento. La presente ficha sustituye y anula las anteriores.

Los productos Isoplam están destinados a uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten. Cualquier persona que utilice estos productos sin estar autorizada lo hace bajo su propia responsabilidad.