

IDROREP/A

Hidrorrepelente antisal a base agua

DESCRIPCIÓN

Idrorep / A Isoplam[®] es un producto repelente al agua con acción anti-sal tanto para soportes verticales como horizontales, en materiales cementosos (impresos, industriales, pisos arquitectónicos, rampas de concreto, paredes ...), ladrillo visto, piedra natural, autobloqueante ...

VENTAJAS

Idrorep/A Isoplam[®]:

- tiene un buen poder de impregnación, incluso si permanece superficial;
- es transpirable y no modifica la permeabilidad al vapor de agua del soporte;
- es a base de agua;
- es incoloro;
- Es inodoro;
- No tonifica el color del soporte;
- Es fácil de aplicar;
- Se aplica tanto en interiores como en exteriores;
- Tiene una excelente resistencia a la alcalinidad de los materiales cementosos;
- Ejerce una acción anti-sal (cloruro de sodio);
- resiste la radiación ultravioleta y no amarillea.

APLICACIÓN

Sobre soporte existente.

El soporte debe estar limpio y bien adherido. Idrorep / A Isoplam[®] no se adhiere a superficies que contengan aceites, grasas, anti-evaporadores, ceras o resinas, eflorescencias.

En concreto nuevo

La superficie de concreto (piso o rampa impresa o industrial o arquitectónica) debe madurar durante al menos 21 días.

El sustrato debe estar seco. No aplique Idrorep / A si se esperan precipitaciones dentro de las próximas 8 horas o si ha llovido 24 horas antes. Mezclar bien Idrorep / A.

Aplique el producto como está utilizando un pulverizador, rodillo o brocha.

Distribuya el producto hasta la saturación, aplicando más capas continuamente, mojado sobre mojado. Elimina cualquier estancamiento del producto.

Si se aplica sobre soportes verticales, proceda de abajo hacia arriba.

Las herramientas se pueden limpiar con agua antes de que el producto se haya secado sobre ellas.

En pisos o rampas impresas, industriales, arquitectónicas, después de un par de días, es posible aplicar los productos de la línea Isoplam[®] Plam Sealing. Nunca aplique productos a base de agua en superficies tratadas con Idrorep / A.

Notas

Idrorep / A Isoplam[®] realiza su acción dentro de las 24 horas. La efectividad y la duración del efecto repelente al agua y antisal depende de la capacidad de absorción del soporte y de la cantidad de producto absorbido: cuanto más absorbente sea el soporte, mayor será la duración y la eficacia del tratamiento. El producto se debe volver a aplicar periódicamente (la duración de la efectividad depende de la permanencia y la frecuencia de contacto con los agentes deteriorantes) después del lavado adecuado de la superficie.

No aplique a temperaturas inferiores a + 5 ° C o superiores a + 35 ° C, o con una humedad del aire superior al 85%. No aplique sobre soportes que hayan sido expuestos a la luz solar directa.

INFORMACIONES TÉCNICAS

El producto Isoplam[®] Idrorep / A cumple con la norma EN 1504-2 para el mercado CE.

Aspecto: líquido blanco, lechoso.

Sustancia activa: 50% en peso

Densidad: 0,85 Kg / l

Punto de inflamación: 30 ° C

Viscosidad a 25 ° C: aproximadamente 12 mPa.s

CONSUMO

El consumo de Idrorep / A Isoplam[®] varía de acuerdo con la potencia absorbente del soporte y, de manera indicativa, puede variar de 0.2 a 0.4 Lt / m².

Realice una prueba preliminar para verificar el consumo real.

ENVASES, GARANTÍA Y SEGURIDAD

Idrorep / A Isoplam[®] está disponible en macetas de Lt. 5 o Lt. 20.

Almacene el producto en su envase original en un lugar fresco y seco (las temperaturas deben estar entre + 5 ° C y + 35 ° C). Proteger de las heladas.

Si se almacena adecuadamente, el producto tiene una garantía de 24 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto antes de su uso.

IMPORTANTE

El producto IDROREP / A está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja sustituye y anula las anteriores.

IDROREP / A está destinado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado, lo hace bajo su propio riesgo.