

IPM RESINA ANCORANTE

Taco químico

DESCRIPCIÓN

Ipm Resina Ancorante Isoplam[®] es un adhesivo bicomponente en cartucho a base de resina viniléster.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza como:

- anclaje para nipples en los sistemas Ipm Epoxy Kit Isoplam[®];
- adhesivo para fijar tacos y materiales de construcción en general (umbrales, repisas, ladrillos, carpintería, perfiles...);
- adhesivo para el pegado de cargas pesadas sobre hormigón, piedra, ladrillos macizos y perforados.

VENTAJAS

Ipm Resina Ancorante Isoplam[®]:

- es fácil de usar (los componentes ya están predosificados dentro del cartucho y no hay margen de error en la mezcla);
- permite un anclaje seguro y al mismo tiempo rápido;
- permite fijación incluso entre elementos húmedos (pero no mojados).

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:

El soporte debe estar limpio de aceites, grasas y polvo (evitar el uso de agua o asegurarse de que esté completamente seco).

Preparación del producto y aplicación:

Atornillar el mezclador en la cabeza del cartucho. Mediante el uso de una pistola coaxial adecuada, aplicar el producto descartando los primeros 10 ml hasta que el material extruido tenga un color homogéneo.

Aplicar el material sobre la superficie o en el orificio. Colocar el elemento a anclar, asegurándose de eliminar posibles burbujas de aire. Eliminar los excesos de producto.

El cartucho no terminado se puede reutilizar posteriormente. Para ello, se recomienda cerrarlo bien después del uso.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico	1,65 kg/dm ³
Adhesión sobre acero	2,5 N/mm ²
Adhesión sobre hormigón seco	6,4 N/mm ²
Tiempo de trabajabilidad a 20°C	6 min
Tiempo de fijación sobre hormigón seco a 20°C	1 hora
Tiempo de fijación sobre hormigón húmedo a 20°C	2 horas
Tiempo de endurecimiento completo	>1 día

ENVASES

IpM Resina Ancorante Isoplam® se suministra en cartuchos de 380 ml.

CONSERVACIÓN, CADUCIDAD, GARANTÍA Y SEGURIDAD

Los cartuchos deben mantenerse en posición vertical y sellados.

IpM Resina Ancorante Isoplam® se conserva durante 18 meses si se almacena en un ambiente cerrado y protegido, a una temperatura comprendida entre 5 y 30°C. La fecha de caducidad está indicada en el envase.

No exponer a fuentes de calor.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto antes de su uso.

IMPORTANTE

El producto IPM RESINA ANCORANTE está formulado para ser utilizado según la aplicación indicada anteriormente. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final.

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso al que se destina. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados derivados de aplicaciones incorrectas.

Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos pueden modificarse en cualquier momento. La presente ficha sustituye y anula las anteriores.

IPM RESINA ANCORANTE está destinado al uso profesional.