

PARTIDA DE PRESUPUESTO PAVIMENTO STENCIL

Ejecución de **pavimentación exterior de hormigón con textura stencil Isoplam®**.

Preparación del soporte mediante la colocación de **Nylon Isoplam®**, **geotextil (tejido no tejido) Isoplam®**, **banda perimetral Isoplam®**, **separadores para malla Isoplam®** y **malla electrosoldada adecuada**, así como la ejecución de **pavimento monolítico continuo de hormigón con espesor mínimo de 8 cm**, conforme a las normas **UNI EN 206-1** y **UNI 11146**, aditivado con **acelerante de fraguado Coldpav Isoplam®** o **retardante de fraguado Hotpav Isoplam®**, en una proporción aproximada de **1,2 l por cada 100 kg de cemento**, y con **fibras de polipropileno Isoplam®** en una cantidad aproximada de **0,6 kg/m³ de hormigón**.

Extensión manual del hormigón mediante **regla de aluminio Isoplam®** o de forma mecanizada mediante **regla vibrante Isoplam®**.

Desbastado manual del hormigón fresco con el uso de **tabla de magnesio Isoplam®**.

Aplicación por espolvoreo de **endurecedor superficial Plam Hardening Isoplam®**, en una cantidad aproximada de **2 kg/m²**, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa** conforme a la **Carta de Colores Isoplam®** para la coloración de las **juntas del diseño**, e incorporación al hormigón mediante **tabla de magnesio Isoplam®**.

Colocación de **Stencil Isoplam®**, seleccionado por la **Dirección Facultativa** conforme al **Catálogo Stencil Isoplam®**, aplicado mediante **rodillo para stencil Isoplam®**.

Aplicación por espolvoreo de **endurecedor superficial Plam Hardening Isoplam®**, en una cantidad aproximada de **2,5 kg/m²**, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa** para la coloración del **diseño**, y posterior alisado mediante **llana de acero Isoplam®**.

Eventual aplicación de **agente desmoldante en polvo Plam Rele Isoplam®**, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa** conforme a la **Carta de Colores Isoplam®**, en una cantidad aproximada de **0,15 kg/m²**, o bien **agente desmoldante líquido incoloro Plam Liquid Rele para pavimentos Isoplam®**, en una cantidad aproximada de **0,2 l/m²**, y **estampación mediante moldes Isoplam®** seleccionados por la **Dirección Facultativa**.

Retirada de la **matriz stencil**.

Lavado a presión de la superficie con detergente **Plam Dust Cleaner Isoplam®**, utilizando **máquina monodisco** equipada con **disco de esponja blanca Isoplam®**.

Ejecución de las **juntas de control** mediante **disco diamantado Isoplam®**.

Aplicación de **resina transparente antimanchas Plam Sealing/L o Plam Sealing/S Isoplam®**. Consultar con el **Departamento Técnico Isoplam®** para la selección del protector más adecuado.

El precio incluye: la protección de las zonas no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de los materiales en obra, así como los equipos, maquinaria y medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al precio de €/m² + IVA.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding