

OXYDECOR[®] ZINC

Peinture métallisée effet zinc

DESCRIPTION

Oxydecor[®] Zinc Isoplam[®] est un produit décoratif spécial qui reproduit l'aspect du fer galvanisé, tant visuellement qu'au toucher.

Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Il peut être appliqué sur des surfaces en béton, plaques de plâtre, bois, plastique et plâtre après application d'une couche d'apprêt Deco Primer Finish Isoplam[®].

Sur du métal, il est nécessaire de dégraisser la surface et d'appliquer une couche d'apprêt anti-rouille Iso Ruggi Primer Isocolor[®] (envisager l'application de Plamfix79 Isoplam[®]).

APPLICATION

- Protégez toutes les surfaces et objets adjacents qui ne doivent pas être traités avec Oxydecor[®] Zinc avec pièce de rechange en polyéthylène Isocolor[®] : le contact des produits Oxydecor[®] avec des surfaces métalliques peut provoquer une oxydation.

- Mélangez Oxyzinc Powder avec Oxyzinc Liquid (*). Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Le produit mélangé doit être appliqué dans les 24 heures.

- L'association Oxyzinc Powder + Oxyzinc Liquid peut être appliquée au pinceau ou au rouleau.

- Appliquez la première couche, laissez sécher complètement, puis appliquez la seconde.

- Après l'application de la seconde couche, lorsque la surface est presque complètement sèche, pulvérisez l'oxydant Oxyzinc et l'activateur Oxyzinc préalablement mélangés (*) à l'aide d'une pompe Isoplam[®], de manière irrégulière. Pour obtenir moins de nuances de blanc, laissez sécher davantage; pour obtenir plus de nuances de blanc, laissez sécher moins longtemps et pulvérisez plusieurs fois sur la surface déjà traitée. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection. L'oxydant et l'activateur doivent être utilisés dans les 24 heures afin d'éviter qu'ils ne perdent progressivement leurs propriétés d'oxydation.

- Une fois la surface complètement sèche, appliquez une couche d'Oxyzinc Protection, un protecteur final qui bloque l'oxydation et facilite le nettoyage. Pour une meilleure protection, même en intérieur, nous recommandons Plam Pol Water Mono mat.

- Nettoyez immédiatement l'équipement à l'eau.

- Veuillez noter que les taches, les différences de teinte et les ombres sont des caractéristiques naturelles du travail.

Remarque: pour les applications extérieures, en présence de surfaces exposées à l'humidité ou à la pluie, ou dans les salles de bain, nous recommandons de protéger avec un cycle de deux couches de Plam Pol Shower mat. Veuillez noter que les protecteurs finaux choisis nuancent la couleur, la rendant légèrement plus foncée.

* PREPARATION DES PRODUITS

Préparation de Oxyzinc Powder + Liquid:

2 parties de poudre (A) en poids + 1 partie de liquide (B) en poids.

Préparation de Oxyzinc Activator et Oxyzinc Oxydant:

5 parties d'activateur Oxyzinc Activator (transparent) + 1 partie d'oxydant Oxyzinc Oxidant (bleu).

Le produit, une fois mélangé, doit être utilisé dans les 24 heures, pour un correct fonctionnement.

N.B. Vérifiez toujours la buse de pulvérisation pour une nébulisation parfaite.

Nébulisez de préférence de manière non uniforme afin de diversifier l'effet final.

Il est recommandé de tester le produit sur un échantillon avant utilisation et d'utiliser les pompes professionnelles Isoplam[®].

EMBALLAGE

OXYZINC POWDER KG 5 + OXYZINC LIQUID LT 2,5
OXYZINC ACTIVATOR 5 L
OXYZINC OXIDANT 1 L
OXYZINC PROTECTION 1 L ou 5 L

RENDEMENT

Sur support lisse:

Avec 1 Kg de Oxyzinc mélangé on a un rendement d'environ: 1,5-2 m².

Avec 1 Lt d'activateur +oxydant mélangés on a un rendement d'environ 6 m².

Avec 1 Lt de Oxyzinc Protection on a un rendement d'environ 5-7 m².

SECURITE' ET PRECAUTIONS

Oxyzinc Powder + Liquid est à base d'eau et n'est pas inflammable. Réaction au feu: M-0.

Le mélange de Oxyzinc Oxidant + Oxyzinc Activateur est irritant et corrosif. Utiliser les précautions nécessaires (lunettes, gants, masques).

L'Oxyzinc Protection est un produit à base d'eau.

Ne pas appliquer à températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.

Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION

Garder les produits dans un lieu frais et sec, loin des rayons UV, dans endroits avec températures comprises entre +5°C et +35°C.

Temps de conservation dans la confection intègre et fermée: 24 mois. Pour Oxyzinc Powder, Liquid, Activator et Oxidant, le numéro de lot indique, dans l'ordre, les 2 premiers chiffres année/numéro progressif du jour / les 2 derniers chiffres le mois. Au lieu de cela, pour Oxyzinc Protection, le numéro de lot indique la date de production, année/semaine/jour.

IMPORTANT:

Les produits OXIDECOR[®] ZINC ISOPLAM[®] sont formulés pour être utilisés comme dans l'application ci-dessus. Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche remplace et annule les précédentes.

Les produits OXIDECOR[™] ZINC ISOPLAM[®] sont à usage professionnel. ISOPLAM Srl organise des formations pour les clients qui en font la demande.