

PLAMFIX79

Primer pour supports difficiles

DESCRIPTION

Plamfix79 Isoplam® est un apprêt époxy bicomposant spécial pour les supports d'ossature tels que céramique, plastique, ciment, aluminium, acier galvanisé, verre...

DOMAINES D'UTILISATION

Plamfix79 Isoplam® constitue un fond idéal pour diverses surfaces sur lesquelles adhérer différents types de résines. Il est fortement recommandé avant d'utiliser le système Microoverlay® et Oxydecor® Isoplam® sur des supports difficiles.

AVANTAGES

Plamfix79 Isoplam®

- résiste à des températures extrêmes (température de fonctionnement de -20°C à +105°C);
- est facile à appliquer (avec un pinceau ou sans air);
- est anticorrosif.

APPLICATION

Avant l'application de Plamfix79, le support doit être correctement préparé.

Si le support est constitué de:

- plastique ou fibre de verre pour tordre le support par ponçage ou sablage;
- acier galvanisé, nettoyer soigneusement avec des solvants;
- acier carboné pour le sablage ;
- céramique, grès, verre ou carrelage procéder à un nettoyage minutieux avec des détergents et, si nécessaire, procéder au sablage ;
- ciment, procéder à un nettoyage en profondeur avec des détergents et procéder au lavage à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Remarque : la surface doit être exempte de parties incohérentes et de substances étrangères (huiles, graisses, résines); en présence de surfaces avec montée d'humidité, appliquer deux mains de Vapor Barrier Isoplam®.

Après avoir correctement préparé le support, préparer le mélange de Plamfix79 en prenant soin de bien mélanger les deux composants avec un mélangeur à bas régime.

Appliquer immédiatement le mélange à l'aide d'une brosse ou sans air. Si nécessaire, diluer le mélange avec un maximum de 10 % de diluant époxy. Il est recommandé d'utiliser le rouleau Frangibolle Isoplam® immédiatement après l'application du produit.

Éviter un surdosage du produit, car cela compromettrait la fonctionnalité du produit.

Après application, laver immédiatement les outils avec un diluant époxy.

Ne pas appliquer sur l'acier inoxydable.

CONSOMMATION

La consommation de Plamfix79 Isoplam® ne doit pas dépasser 200 g/m².

Couleur	clair
Poids spécifique	1,45 g/cm ³
Rapport de catalyse (en poids)	100 pièces Comp. A 25 pièces Comp. B
Durée de vie	3/6 heures
Épaisseur à consommation théorique de 200 g/m ²	90 µm
Résidu sec (en poids)	80%
Sec au toucher	9/12 heures
Surapplicabilité	24 heures minimum, 10 jours maximum.
Durcissement	après environ 10 jours
Force d'adhésion	> 3,0 N/mm ²
Résistance aux chocs	4 Nm ²

EMBALLAGE, STOCKAGE ET GARANTIE

Plamfix79 Isoplam® est disponible en boîtes de 12,5 kg (comp a=10 kg + comp b=2,5 kg). Dans les emballages d'origine et scellés, stocké dans un endroit fermé et protégé à des températures comprises entre 5 et 35°C reste inchangé pendant au moins un an à compter de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique : les quatre premiers chiffres l'année de production, les deux chiffres suivants le mois de production et les quatre derniers chiffres sont un numéro séquentiel de production à l'intérieur du mois). Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel. Consulter les fiches de données de sécurité avant utilisation.

IMPORTANT

Le produit Plamfix79 est formulé pour être utilisé comme dans l'application indiquée ci-dessus. L'ajout de tout autre produit pourrait compromettre le résultat final de la surface. Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Le produit Plamfix79 est destiné à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande.